Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Servizio della tutela del suolo montano

33100 Udine, Via del Cotonificio

- 1 AGO. 2000

Prot. F/9-3 / 7401

Rif. nota prot. n. 582 del 28.07.2000

Allog.

Oggetto: Richiesta approvazione per utilizzo "AIR FLASH".

Spett.le
T.E.S. (traffic engineering system) s.r.l.
Via dell'Artigiano, 19
31050 – VEDELAGO (TV)

Con riferimento alla Vostra richiesta di pari oggetto, la scrivente Direzione esprime parere che le fasce luminose in gomma denominate "AIR FLASH" e costituite da rettangoli in gomma neoprene delle dimensioni di 250x200 mm e dello spessore di 2,5 mm con attaccato verso l'esterno un inserto di pellicola retroriflettente, se applicate sui fusti delle piante arboree come di seguito specificato, non provochino alcuna alterazione alla loro normale crescita, né favoriscano l'insorgere di malattie fungine.

Le fasce infatti vengono applicate senza l'uso di chiodi, utilizzando solo dei legacci in gomma morbida che avvolgono l'intera circonferenza delle piante.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE
(*dott. Pietro Luigi Bortoli*)

OR/if

SSOG
STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE
DEGLI OLI E DEI GRASSI

20133 MILANO - VIA G. COLOMBO, 79
TEL. 02-70.64.97.1
TELEFAX 02-23.63.953
COD. FISC. E PART. IVA 01071130155
e-mail: info@ssog.it
http: www.ssog.it

Il risultato delle prove si riferisce soltanto al campione ricevuto, e non alla partita che il campione rappresenta, a meno che il campionamento non sia stato eseguito da persona incaricata dalla Stazione Sperimentale.
I campioni si conservano per tre mesi. La riproduzione totale del presente rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta dalla Stazione Sperimentale.

RAPPORTO DI PROVA N. 00/2683 (2296)

DESCR. CAMPIONE: cinghia in gomma

RICEVUTO DA: T.E.S. s.r.l. il 10/11/2000
VIA DELL'ARTIGIANATO, 19
31050 VEDELAGO TV

IMBALLAGGIO: carta

SIGILLI: -----

ETICHETTA: -----

RISULTATI - data inizio prove 13-novembre-2000

RESISTENZA AL FREDDO
Condizioni di prova
- temperatura di prova -30 °C
- durata della prova 24 h
Risultati
- al termine della prova non si notano alterazioni visibili

RESISTENZA AL CALORE
Condizioni di prova
- temperatura di prova 85 °C
- durata della prova 24 h
Risultati
- al termine della prova non si notano alterazioni visibili

VARIAZIONI DIMENSIONALI DOPO RISCALDAMENTO
Condizioni di prova
- temperatura di prova 70 °C
- durata della prova 22 h
Risultati

Ente iscritto all'albo dei Laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della Legge 17 Febbraio 1982 n. 46.

SSOG
STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE
DEGLI OLI E DEI GRASSI

20133 MILANO - VIA G. COLOMBO, 79
TEL. 02-70.64.97.1
TELEFAX 02-23.63.953
COD. FISC. E PART. IVA 01071130155
e-mail: info@ssog.it
http: www.ssog.it

- al termine della prova si registra un accorciamento del 2,5 %

Il Tecnico Responsabile
(Sig. Angelo Magnaghi)

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI - 20133 MILANO - Via G. Colombo, 79

Il Direttore
(Dott. Oreste Cozzoli)

Milano, 24 novembre 2000

Il risultato delle prove si riferisce soltanto al campione ricevuto, e non alla partita che il campione rappresenta, a meno che il campionamento non sia stato eseguito da persona incaricata dalla Stazione Sperimentale.
I campioni si conservano per tre mesi. La riproduzione totale del presente rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta dalla Stazione Sperimentale.

Ente iscritto all'albo dei Laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della Legge 17 Febbraio 1982 n. 46.

SSOG
STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE
DEGLI OLI E DEI GRASSI

20133 MILANO - VIA G. COLOMBO, 79
TEL. 02-70.64.97.1
TELEFAX 02-23.63.953
COD. FISC. E PART. IVA 01071130155
e-mail: info@ssog.it
http: www.ssog.it

Il risultato delle prove si riferisce soltanto al campione ricevuto, e non alla partita che il campione rappresenta, a meno che il campionamento non sia stato eseguito da persona incaricata dalla Stazione Sperimentale.
I campioni si conservano per tre mesi. La riproduzione totale del presente rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta dalla Stazione Sperimentale.

RAPPORTO DI PROVA N.00/2682 (2295)

DESCR. CAMPIONE: dispositivi di riflettorizzazione in gomma

RICEVUTO DA: T.E.S. s.r.l. il 10/11/2000
VIA DELL'ARTIGIANATO, 19
31050 VEDELAGO TV

IMBALLAGGIO: carta

SIGILLI: -----

ETICHETTA: Pellicola rifrangente classe 2 speciale STIMSONITE SERIE 6200

RISULTATI - data inizio prove 21-novembre-2000

RESISTENZA ALL'IMBUTITURA DINAMICA (URTO) SECONDO ASTM D 2794-93

Condizioni di prova

- diametro della sfera	15,8 mm
- energia all'urto	85 kg.cm
- tipo di supporto	alluminio
- urto	diretto

Risultati

- al termine della prova presenza di tracce di screpolature

RESISTENZA ALL'ABRASIONE SECONDO ASTM D 4060-95

Condizioni di prova

- apparecchiatura usata	Abrasimetro Taber
- mole abrasive	CS 10
- carico applicato	500 g
- numero di giri	100

Ente iscritto all'albo dei Laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della Legge 17 Febbraio 1982 n. 46.

SSOG
STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE
DEGLI OLI E DEI GRASSI

20133 MILANO - VIA G. COLOMBO, 79
TEL. 02-70.64.97.1
TELEFAX 02-23.63.953
COD. FISC. E PART. IVA 01071130155
e-mail: info@ssog.it
http: www.ssog.it

Risultati

- perdita in peso 1,9 mg

Il Tecnico Responsabile
(Sig. Angelo Magnaghi)

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI - 20133 MILANO - Via G. Colombo, 79

Il Direttore
(Dott. Oreste Cozzoli)

Milano, 24 novembre 2000

Il risultato delle prove si riferisce soltanto al campione ricevuto, e non alla partita che il campione rappresenta, a meno che il campionamento non sia stato eseguito da persona incaricata dalla Stazione Sperimentale.
I campioni si conservano per tre mesi. La riproduzione totale del presente rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta dalla Stazione Sperimentale.

Ente iscritto all'albo dei Laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della Legge 17 Febbraio 1982 n. 46.